

## Oxydrine 1,8 kg



### CARACTÉRISTIQUES

- St Marc a développé un format professionnel de sa poudre à la Résine de Pin adapté aux besoins spécifiques des professionnels du bâtiment et à tous les gros travaux de la maison.
- L' Oxydrine St Marc se dissout instantanément même dans l'eau froide
- Se rince facilement grâce à sa poudre non moussante.
- Un produit simple, efficace pour le lessivage des murs et les travaux les plus difficiles.
- Nettoie et décape les vieilles couches de peintures
- Rénove sans altérer

## Oxydrine 1,8 kg

### MODE D'EMPLOI

- AVANT PEINTURE** : Pour permettre à la nouvelle couche de bien adhérer, diluer 50 à 100g à 1L d'eau (augmenter la concentration pour les peintures laquées). Appliquer puis rincer très soigneusement avant de peindre.
- ENTRETIEN PEINTURE** : Pour entretenir et rénover vos murs sans peindre à nouveau ni altérer la couleur d'origine, mélanger 5 à 10g par litre d'eau puis nettoyer.
- NETTOYAGE ET DECAPAGE DES VIEILLES COUCHES DE PEINTURES** : Pour les surfaces peu chargées en peinture, diluer 150 à 200g par litre d'eau. Appliquer la solution avec une brosse. Laisser agir une ½ journée puis rincer soigneusement. Pour les surfaces très chargées, fabriquer la « colle de pâte » en faisant bouillir 1kg d'Oxydrine dans 10L d'eau avec 1kg d farine. Appliquer sur la surface et laisser agir une nuit. Décolle la pâte à l'aide d'une spatule puis rincer soigneusement.
- TEST DE COMPATIBILITE DU REVETEMENT ET DE LA SURFACE DE BASE**

Etape indispensable avant tout travail de peinture : verser 50g dans 1L d'eau. Brosser la surface test avant d'appliquer la solution avec une éponge, puis observer :

Effet observé	Nature du fond
Aucun	Peinture à l'eau
Jaunissement puis éclaircissement et dissolution	Peinture à l'eau, vernis ou élastomère
Dissolution immédiate	Peinture à la colle, à la caséine chaux
Jaunissement ou séchage	Emulsion à l'huile ou vernis gras

- AUTRES UTILISATIONS** : Pour nettoyer vos brosses et pinceaux, diluer 200g par litre d'eau. Laisser tremper puis rincer. Pour nettoyer vos volets métalliques peints, les surfaces en inox, émaillées ou stratifiées, les portails, les cheminées, les planchers, les plinthes et les papiers peints lessivables, diluer 15 à 20g à 1L d'eau. Puis, rincer.

### CONDITIONNEMENT

PRODUIT	CODE PRODUIT	GENCOD	UNITÉS PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	CARTONS PAR PALETTE	NOMBRE DE COUCHES
Oxydrine 1,8kg	PV00465202	3059940046521	9	11	44	4