

Fiche technique

Référence : EXTRATEX BLANC

DONNEES TECHNIQUES

Méthode de production	Spunlace
Composition	Cellulose 60%
	Polypropylène 40%
	sans liant
Couleur	Blanc
Poids	± 65 gr/m ²
Épaisseur	± 0,32 mm
Élasticité	96.1% (CD)
	54.9% (MD)
Élongation	39.5 N/5cm (CD)
	65.8 N/5cm (MD)
Temps d'absorption	50mm/30s
Capacité d'absorption	5.3ml/g

CARACTERISTIQUES :

- ✓ Hygiénique
- ✓ Pauvre en peluche
- ✓ Sans silicone
- ✓ Usage à sec & humide
- ✓ Très solide
- ✓ Sans liant
- ✓ Nouveaux fibres
- ✓ Très absorbant
- ✓ **Food contact certificate**



CONDITIONNEMENT :



Plié en boîte
Réf EXTRATEX.A/B
 COLIS DE 10 SACHETS DE
 44 FTS – 38 X 30 CM
 PALETTE DE 64 COLIS



Boîte distributrice
Réf EXTRATEX.WM/B
 BRAGBOX DE 2X160 FTS
 42 X35 CM
 PALETTE DE 80 COLIS



Wipe-Pack
Réf EXTRATEX.RFL/B
 COLIS DE 5 CARTOUCHES
 160 FTS 42 X35 CM
 PALETTE DE 32 COLIS



Bobine prédécoupée
Réf EXTRATEX.R/B
 1 BOBINE DE 950 FTS
 38 X 40 CM
 PALETTE DE 24 BOBINES



Bobine en boîte distributrice
Réf EXTRATEX.PROB/B
 BOITE DISTR 1 BOBINE
 DE 390 FTS – 38 X30 CM
 PALETTE DE 72 BTES

APPLICATIONS :



Aérospatial



Automobile



Industrie



Micro-industrie



Labo



Mécanique



Medical

Ces données sont informatives et sans engagement. Les Ets COMPAS ne peuvent être responsables pour n'importe quel usage de ces infos. Il ne s'agit pas de spécifications mais de caractéristiques typiques. La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l'usage avec des produits d'autre nature. Toute information est susceptible d'être modifiée sans avis préalable.

74 RUE VERNOUILLET-CS30050-51721 REIMS CEDEX
 Tél : 03.26.85.20.84 – Fax : 03.26.85.66.40 – Email : info@compas-alain.fr