

Fiche technique  
Référence : 20K SE 30X60  
SEPIOLITE ABSONET CLASSIC XTRA



EFFICACITE GARANTIE CONTRE LA POLLUTION PAR LES LIQUIDES

**MINERALOGIE** : SEPIOLITE (80% de sépiolite – 20% d'autres argiles)

**COMPOSITION ET ANALYSE CHIMIQUE (%)** : Silicates de magnésium hydratés

**PROPRIETE PHYSIQUES ET CHIMIQUES** :

	<i>Valeurs typiques</i>	<i>Spécifications</i>
Humidité (%).....	9	9 ± 3
Densité (gr/l).....	600	600 ± 40
pH.....	8,7	N/A
Absorption en Eau (%).....	140	> 100
Absorption en Huiles (%°).....	90	> 75
Poids (g/cm <sup>3</sup> ).....	2,3	N/A
Superficie BET, N <sub>2</sub> (m <sup>2</sup> /g).....	240	N/A

**GRANULOMETRIE APRES TAMISAGE A SEC** :

<i>Valeurs typiques</i>	<i>ASTM</i>	<i>%</i>	<i>Spécifications</i>	<i>ASTM</i>	<i>%</i>
Grains de 850 µm	20	0'0	Grains de 850 µm	20	0'0
Grains de 150 µm	100	0'5	Grains de 150 µm	100	<2
Grains inférieurs à 150 µm	<100	0'3	Grains inférieurs à 150 µm	<100	<1

**CONDITIONNEMENT** : Sac plastique de 20 Kg – Palette perdue de 50 sacs.

**RESTRICTIONS D'USAGE**

ATTENTION : Selon la législation en vigueur, sa composition est totalement inadaptée pour une utilisation sur route en France, produit non calciné.