

Buz[®] Laundry Strong L 831

Renforçateur de lavage liquide

Domaine d'utilisation

- Renforçateur de lavage liquide réservé à l'usage professionnel.
- Convient aux matières textiles suivantes : coton, polyester, microfibre, viscose, polyamide, polypropylène.
- Température de lavage : 30°C à 95°C max.
- Toutes le plages de dureté.

Propriétés

- Haut pouvoir détachant des saletés grâce à l'action d'agents complexants spéciaux.
- Réduction sensible des dépôts de saletés dissoutes sur les fibres.
- Pouvoir dispersant amélioré.
- Protection spéciale contre le grisonnement.

Caractéristiques techniques	
Valeur pH	13 - 14
Produit/Couleur	incolore à jaune pâle
Conditionnement/ Emballage	Bidon 20 litres



Buz® Laundry Strong L 831

Renforceur de lavage liquide



Utilisation et dosage

Pour un dosage manuel ou automatique
Doser le renforceur Buz® Laundry Strong L 831
selon la recommandation de dosage ci-dessous
décrite lors du cycle de lavage principal

Recommandation de dosage:
5 ml – 20 ml/kg de linge sec
en fonction du produit et selon la dureté de l'eau
et le type de salissure.

Important

Veillez respecter les conseils de nettoyage et d'entretien
des textiles.

Produits complémentaires

Buz® Laundry Compact L 810
Buz® Laundry Enz 3 L 820

Description des dangers et consignes de sécurité selon les directives européennes

- C Corrosif
- R 34 Provoque des brûlures.
- S 2 Conserver hors de portée des enfants.
- S 26 En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de
l'eau, et consulter un spécialiste.
- S 28 En cas de contact avec le peau, laver
immédiatement et abondamment avec de
l'eau et du savon.
- S36/37 Porter un vêtement de protection approprié,
/39 des gants et un appareil de protection des
yeux/visage.
- S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter
immédiatement un médecin (si possible lui
montrer l'étiquette).

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la
Fiche de Données de Sécurité du produit
Buz® Laundry Strong L 831 sur notre site internet:
www.buzil.com.

Article n°
L831-0020

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit BUZIL dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique.

Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte.
Cette édition annule et remplace les précédentes.

Version/Édition: TDL831/3/14